

V Brně dne 15. dubna 2021

## Technický list materiálu Bulpren S28133 černý

Materiál Bulpren S 28133 je retikulovaná polyuretanová pěna měkká na esterové bázi.

Vlastnost materiálu	Měřicí metoda	Hodnota
Objemová hmotnost	ISO 845	23-27 kg/m <sup>3</sup>
Odpor při 40% stlačení	ISO 3386	2.5-4.5 kPa
Maximální prodloužení	ISO 1798	300 %
Pevnost v tahu	ISO 1798	150 kPa
Průměr buňky	SS/T.013.4	1080-1580 μm, 45 PPI
Hořlavost	MVSS302	-